



HEMEL® Лак паркетный для полов с высокой нагрузкой

Heavy Traffic

Описание продукта	Суперизносостойкий 2-компонентный лак на водной основе для деревянных полов.	
Цвет	5302H Бесцветный, полуматовый 5303H Бесцветный, матовый	
Степень блеска	Полуматовый, матовый	
Тип	На водной основе	
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Без запаха■ Эластичный■ Чрезвычайно устойчивый к внешним воздействиям■ Обладает особо высокой стойкостью к истиранию и царапинам■ Без эффекта пожелтения после полимеризации■ Безопасен для детей (сертификация EN 71-3)■ Безопасен для экологии дома	
Размер упаковки	Лак 5 л; Отвердитель 500 мл	
Область применения	■ Деревянные полы внутри помещений	
Физические свойства	Содержание твердых веществ (% массы):	37,1 ± 1 (с отвердителем)
	Вязкость (1 компонент) (DIN4, 20 °C):	15" ± 2
	Вязкость (1+2) (DIN4, 20 °C):	21" ± 2 (с отвердителем)
	Плотность (г/см³):	1,03 ± 0,02
	ЛОС (г/л):	36
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке	
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C. Беречь от замерзания.	

Применение

Подготовка поверхности

- Не используйте герметики, шпатлевки или грунтовки на основе целлюлозы или полиуретана при обработке древесины паркетным лаком HEMEL® Heavy Traffic. В качестве наполнителя смешайте древесную пыль с продуктом, заполните этим составом все щели и стыки паркета, удалите излишки после высыхания.
- Новые неокрашенные деревянные поверхности:**
- Основательно очистите поверхность.
 - Отшлифуйте поверхность шлифовальной машиной или вручную наждачной бумагой P120/150.
 - Тщательно уберите образовавшуюся пыль с помощью пылесоса.
 - Удалите остатки пыли влажной тканью.
 - В качестве цветного слоя для тонирования деревянных полов и паркета можно использовать морилку HEMEL® Aqua Decorative Colorant. После окрашивания дайте покрытию хорошо высохнуть – не менее 6 часов перед нанесением лака.
- Лакированные деревянные полы:**
- Полностью очистите паркет от старого лака с помощью шлифовальной машины.
 - Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лакокрасочного слоя.
 - Тщательно уберите образовавшуюся пыль пылесосом.
 - Удалите остатки пыли влажной тканью.



Покраска	<ul style="list-style-type: none">■ Продукт готов к применению и не требует разбавления. (При слишком высоких температурах может быть добавлено 2-3% воды).■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски.■ Добавьте отвердитель, помешивая лак шпателем или палочкой. Внимание! Не выполнять процесс смешивания очень быстро; отвердитель следует добавлять медленно. Используемая емкость должна быть сухой и чистой. После завершения смешивания оставить рабочую смесь на 10 минут перед нанесением. Рабочую смесь необходимо нанести в течение 5 часов.■ Нанесите 1-й слой кистью или валиком и оставьте высыхать на 2 часа.■ Перед нанесением 2-го слоя выполните легкую шлифовку наждачной бумагой P180/220.■ Нанесите 2-й и 3-й слои с интервалом в 2 часа, выполняя межслойную шлифовку наждачной бумагой P180/220.■ Если по какой-либо причине между слоями прошло 8 часов, подождите 24 часа, затем отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P220/240 (рекомендуемый тип абразивного зерна: из оксида алюминия или карбида кремния) перед нанесением следующего слоя.■ Наносите 1-й слой лака сначала поперек волокон, а затем вдоль, чтобы сформировать равномерный и достаточный слой без полос и наплывов.■ По завершении покрасочных работ следует хорошо проветрить помещение, чтобы ускорить высыхание.■ Полное отверждение/полимеризация покрытия и устойчивость к нагрузкам через 7 дней.
-----------------	---

Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none">■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности.■ Полностью очистите паркет от старого лака с помощью шлифовальной машины. Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лакокрасочного слоя.■ Тщательно уберите образовавшуюся пыль пылесосом.■ Удалите остатки пыли влажной тканью.■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска», с нанесением 3 слоев.■ Ежегодно проверяйте состояние покрытия и обновляйте по мере необходимости.
---	--

Расход (м²/л)	4-5 м ² в 3 слоя
Количество слоев	3 слоя
Рабочий инструмент / способ нанесения / очистка	Кисть, валик Малярные инструменты сразу после использования очищать мылом и большим количеством теплой воды
Время высыхания	Повторный слой: ~ 1,5-2 часа Полное высыхание: ~ 24 часа Полное отверждение: ~ 7 дней При 20 °C и относительной влажности воздуха 40-65%

Общие указания	<ul style="list-style-type: none">■ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.■ Не наносите в качестве грунтовки/базового слоя под лак HEMEL® Heavy Traffic нитро- и полиуретановые покрытия.■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.■ Общая температура применения продукта: от +15 °C до +25 °C при относительной влажности 40-65%.■ Влажность древесины: < 12%.■ Помещение должно хорошо проветриваться во время и после нанесения продукта, чтобы ускорить высыхание.■ Продукт не следует наносить при температуре окружающей среды или поверхности ниже 10 °C.■ Деревянный пол, покрытый лаком, нельзя мыть моющими средствами, содержащими аммиак.■ По обработанному лаком полу можно ходить через 24 часа. Подождите 7 дней, прежде чем расстилать ковры и/или проводить уборку.
-----------------------	---



Меры предосторожности

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не использовать пустые банки для других целей.
- Избегайте контакта с глазами и кожей.
- Мойте руки после использования.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.
- Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.

Утилизация

Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.

Сертификаты

EN71-3 Сертификат безопасности игрушек

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023