

Bona SuperSport HD

Лист технической информации

Премиальный, двухкомпонентный, водно-дисперсионный финишный лак, специально изготовленный для профессионального использования на деревянных спортивных полах. Обеспечивает крепкую, прочную полиуретановую защиту поверхности пола в соответствии с европейским стандартом EN 14904:2006 для спортивных покрытий. Имеет прозрачную, не желтеющую формулу.

- Высокая устойчивость к износу и потёртостям
- Легкий в обслуживании
- Одобрен ассоциацией FIBA для соревнований высокого уровня

Тех. данные

Тип:	2-компонентная полиуретановая дисперсия
Сухой остаток:	Около 32%
Содержание ЛОС:	макс. 50 г/л (с отвердителем)
Степень блеска (при 60°):	Матовый ~20% / Глянцевый ~85%
Пропорции компонентов:	1 часть отвердителя на 1 литр SuperSport HD или 0,41 л. отвердителя на 4,59 л. лака SuperSport HD (~8% об.)
Разбавление:	При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Жизнеспособность:	3 часа при температуре 20°C (при более высокой температура сокращается)
Время высыхания:	- Готовность к перепокротию: 3 часа* - Матирование/Промежуточная шлифовка: 12 часов* - Полная полимеризация: через 3 дня* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%
Инструмент для нанесения:	Валик Bona или аппликатор T-bar
Расход материала:	8-10 м ² /л (120-100 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит / Отвердитель (См. паспорт безопасности)
Очистка рабочих инструментов:	Остатки материала вытираются ветошью, а затем промываются с минимальным количеством воды. Затвердевшие остатки можно удалить ацетоном.
Срок хранения:	1 год с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить и транспортировать товар следует при температуре от 5 до 25°C.
Утилизация тары:	Отходы и пустые банки необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Поставка расфасовок:	3 x 5 литра (36 коробки на паллете)

Finishing



Bona®

Bona SuperSport HD

Лист технической информации

Сертификаты: Соответствует европейскому стандарту EN 14904:2006 Одобрен ассоциацией FIBA
EMICODE EC1 PLUS

Подготовка

Убедитесь, что пол адаптирован к среде конечного использования, хорошо отшлифован, сухой и не содержит пыли, масла, воска и других загрязнений. Перед использованием дождитесь пока лак и отвердитель достигнет комнатной температуры.

Оптимальные условия нанесения материала 18-25°C и относительной влажности воздуха 30-60%. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают его. Во время нанесения и высыхания материала, температура пола не должна быть ниже 15°C, а температура воздуха не ниже 18°C.

Подготовка ранее лакированных спортивных полов

Лак Bona SuperSport HD может использоваться для перепокрывания заводских, покрытых УФ-лаком, а также ранее лакированных в ручную спортивных полов, но в данном случае необходимо проверить наличие соответствующей адгезии перед применением. Подробную информацию к реставрационному перепокрыванию спортивных полов вы найдете на нашем вебсайте www.bona.com/ru/documents в рубрике «Наши дополнительные решения».

Рекомендации

На непокрытую поверхность:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport HD
Матирование/Промежуточная шлифовка
1-2x Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
1-2x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

На ранее лакированную поверхность:

Глубокая очистка и матирование с Bona Diamond Abrasives
1-2x Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
1-2x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

Важные примечания:

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

Некоторые виды малярной ленты, для нанесения контурной разметки линий спортивного пола, могут содержать пластификаторы, которые способны размягчить и повредить полиуретановый лак. Используемая малярная лента должна иметь низкий уровень сцепления к полу и не должна оставаться на поверхности пола долгое время.

Применение

1. Встряхните банку с лаком и добавьте входящий в комплект отвердитель. Сразу после этого тщательно перемешайте материал в течение 1 минуты, путём энергичного встряхивания. При смешивании

Finishing



Bona[®]

Bona SuperSport HD

Лист технической информации

меньшего количества лака Bona SuperSport HD соблюдайте правильные пропорции с отвердителем. После замешивания дайте компонентам вступить в реакцию в течение 5 минут, а затем используйте материал в течение 3 часов.

2. Равномерно нанесите материал при помощи валика Bona для водных лаков или аппликатора T-bar. Наносите плавными движениями и избегайте скопления лака. Следите за тем, чтобы граница лака всегда была влажной, это поможет избежать нахлестов.
3. Дайте поверхности хорошо высохнуть, прежде чем нанести последующий слой лака или краски. Учитывайте больше времени высыхания для каждого нанесенного слоя. Позаботьтесь о хорошей вентиляции воздуха в помещении при высыхании. Если необходимо, произведите матирование/промежуточную шлифовку поверхности и удалите пыль, прежде чем нанести финишный слой. **Обратите внимание:** если время высыхания лака Bona SuperSport HD превышает 24 часов, то перед нанесением последующих слоёв лака всегда требуется промежуточная шлифовка.

Процесс полной полимеризации лака Bona SuperSport HD занимает примерно 3 дня (высыхает на 90% за 24 часа). В течение первой недели, пол не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными покрытиями.

Уход

Для регулярной очистки деревянного спортивного пола используйте Bona SuperSport Cleaner, а для периодической, интенсивной очистки Bona SuperSport Deep Clean. Внешний вид и состояние пола следует регулярно контролировать в рамках текущего плана по уходу. Пол рекомендуется периодически перепокрывать дополнительными слоями лака Bona SuperSport HD для поддержания безопасной, устойчивой к скольжению, высококачественной поверхности, а также для предотвращения необходимости полноценного перешлифования пола.

Подробные инструкции по уходу вы можете найти на сайте www.bona.com

Уведомление по применению:

Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нашими нынешними знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием пользователь должен убедиться, что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного покрытия и условиям работы. Компания Bona гарантирует только качество самого продукта. Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании. В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу технической поддержки компании Bona за консультацией. Перед использованием продукта необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической информации и в паспорте безопасности.

Finishing



Bona[®]

Bona SuperSport HD

Лист технической информации

Finishing



Bona[®]