

Bona Classic

Лист технической информации

Однокомпонентный воднодисперсионный грунтовочный лак на основе акриловой дисперсии. Придаёт древесине светлую оптику и не желтеет со временем. Благодаря оптимальной формуле и своей эластичности, грунтовочный лак легко наносится, равномерно заполняет поры древесины и снижает боковое склеивание. Подходит практически для всех пород древесины.

- Светлая оптика древесины
- Эластичные свойства - снижает боковое склеивание
- Высокое содержание сухого остатка
- Не желтеет
- Благодаря низкой эмиссии сертифицирован GreenGuard



Finishing



Тех. данные

Тип:	1-компонентная акриловая дисперсия на водной основе
Сухой остаток:	Около 35%
Содержание ЛОС:	макс. 30 г/л
Разбавление:	При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Время высыхания:	1 - 2 часа при 20°C и 60% относительной влажности
Инструмент для нанесения:	Вона валик
Расход материала:	8-12 м ² /л (120 - 100 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров (44 коробки на палете) 10 x 1 литру (50 коробок на палете)
Сертификаты:	GreenGuard, DIBt, DIN EN 13501-1 (реакция на огонь)

Подготовка

Паркетный пол должен пройти акклиматизацию к условиям в помещении. Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand и Bona Quattro или Multi Disc с абразивами зернистостью 120.



Обратите внимание, что перед применением, грунтовочный лак Bona Classic должен иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении, так же как и температура материала не должна быть ниже +13 °C.

Рекомендация

- 1 x Bona Classic
- 1 x Bona финишный лак
- Промежуточная шлифовка, зерно 150
- 1 x Bona финишный лак

Примечание:

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

Применение

1. Перед использованием тщательно встряхните контейнер с материалом, а затем вставьте в горлышко контейнера прилагаемый фильтр. Равномерно нанесите материал при помощи Bona валика для водных лаков. Наносите лак плавными движениями поочередно, поперёк и в направлении волокон древесины, избегайте скопления лака. Следите за тем, чтобы граница лакового покрытия всегда была влажной, что поможет избежать нахлёста лакового покрытия.
2. Дайте поверхности хорошо высохнуть и нанесите последующие 2-3 слоя лакового покрытия Bona.

Примечание:

1. *Из-за своей эластичности, грунтовочный лак Bona Classic не шлифуется! Поэтому промежуточная шлифовка, для устранения возможных шероховатостей, проводится после достаточного высыхания первого слоя финишного лака.*
2. *Используйте Bona Classic всегда только в качестве грунтовочного лака, а не финишного/завершающего лака.*

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.