UNI PRIMER

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ

Однокомпонентный быстросохнущий нежелтеющий грунт для паркета. Рекомендуется использовать грунт UNI PRIMER во всех быстрых циклах покраски, где необходимо ограничить изменение цвета пола и сдержать эффект танина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный
- Быстрое высыхание
- Не желтеет
- Идеально подходит для быстрых циклов покраски
- На основе растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Деревянные покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Бесцветная жидкость
Вязкость, Форд 4, при 20 °C (секунды):	25–29
Расход: (г/м²):	80–100 (расход продукта может варьировать в зависимости от пористости или плоскостности обрабатываемой поверхности)
Время высыхания от пыли (минут):	20–30
Окончательное затвердевание, шлифовка (минут):	60–90
Температура нанесения (°C):	от +15 до +25
Нанесение / инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	GR7, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	GR7, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре от +5 °C до +25 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Банки по 5 л
Ограничения при использовании:	Не допускается использование во влажных помещениях Боится мороза Не допускать сквозняков Перед нанесением выдержать продукт в помещении Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта

ЦИКЛ UNI PRIMER + ЛАК ICE

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Деревянный пол должен быть ровным, зашпаклеванным и отшлифованным, без следов веществ, ухудшающих сцепление: масла, жиры, силиконы. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с влажностью в пределах 8–12 %. Температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 25 °C, относительная влажность не должна превышать 75 %. Перед нанесением рекомендуется окончательно отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой зернистостью 180, очистить пылесосом, а затем антистатической тканью.

НАНЕСЕНИЕ:
Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Равномерно нанести валиком или кистью.
Приблизительно через 1–2 часа в нормальных условиях можно выполнить шлифовку наждачной бумагой зернистостью 220 и нанести второй слой UNI PRIMER. Через 8–12 часов, после шлифовки наждачной бумагой и очистки поверхности, нанести последний слой лака ICE. Работать в защитных перчатках. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 — 36061 Bassano del Grappa (VI) — ИТАЛИЯ
Тел.: +39(0)424-566 406 — Факс: +39(0)424-566 473 — www.adesiv.it — Адрес эл. почты: info@adesiv.it

ВЫП. 04 - 2020

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта; тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты использования материалов, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.