

# Bona Pure Colour

## Лист технической информации

Жестко-эластичная, износостойкая краска на полиуретановой основе для реставрации эластичных полов в коммерческих и промышленных помещениях с высокой нагрузкой. Краску можно использовать для покрытия деревянных и эластичных спортивных полов. Двухкомпонентный состав имеет превосходные адгезионные свойства, высокую прочность и благодаря высокой пигментации хорошей укрывистостью. Краска Bona Pure Color доступна в 10 популярных стандартных цветах, но также может быть заказана в практически полном спектре цветовой палитры RAL и NCS.

- Высоко пигментированная краска с хорошей укрывистостью
- Быстро высыхает
- Доступна в 10 популярных стандартных цветах

### Тех. данные

Тип:	2-компонентная полиуретановая краска
Сухой остаток:	33-49% в зависимости от цвета
Содержание ЛОС:	23-33 г/литр в зависимости от цвета
Степень блеска (при 60°):	ок. 20%
Пропорции компонентов:	1 часть отвердителя на 10 частей Bona Pure Colour
Жизнеспособность:	2 часа при температуре 20°C (при более высокой температура сокращается)
Время высыхания:	- Готовность к перепокрытию: 2-4 часа* <b>*при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%</b>
Инструмент для нанесения:	Валик Bona Polyester Roller (ворс 11 мм)
Расход материала:	10-16 м <sup>2</sup> /л (100-65 г/м <sup>2</sup> ) в один слой
Маркировка:	Не подлежит / Отвердитель (См. паспорт безопасности)
Очистка рабочих инструментов:	Остатки материала вытираются ветошью, а затем промываются с минимальным количеством воды. Затвердевшие остатки можно удалить ацетоном.
Срок хранения:	1 год с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить и транспортировать товар следует при температуре от 5 до 25°C.
Утилизация тары:	Отходы и пустые банки необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Поставка расфасовок:	3 x 5 литра
Сертификаты:	Классифицирован EMI CODE EC1 Plus и GreenGuard, как лак с очень низким уровнем испарения вредных веществ

Finishing



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Pure Colour

## Лист технической информации

### Подготовка

Очистите поверхность пола в зависимости от степени ее загрязнения. При необходимости произведите глубокую очистку пола с помощью очистителя Bona PowerRemove R, не оставляя старых средств по уходу. Кроме того, пол должен быть хорошо отшлифованным, сухим и чистым от пыли, масла, воска и других загрязнений.

Оптимальные условия работы с материалом в помещении 18 - 25°C и 30 - 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала.



Бежевый



Светлая слоновая кость



Брильянтово-синий



Голубой



Голубино-синий



Пастельно-бирюзовый




Базальтово-серый



Агатый серый



Телегей 4



Глубокий черный

### Примечание:

Образцы цветов, указанные выше, являются ориентировочными и могут отличаться в зависимости от настроек монитора и принтера. Обратитесь к местному представителю Bona за образцом бумаги. Другие цвета по системе RAL или NCS доступны по спецзаказу.

### Рекомендации

#### Для реставрации эластичных полов

##### Резина, ПУ-пол, ПВХ

Глубокая очистка и шлифовка  
1-2x Bona Pure Colour  
1-2x Bona Pure

##### Натуральный линолеум

Глубокая очистка и шлифовка  
1x Bona LinoPrime  
1-2x Bona Pure Colour  
1-2x Bona Pure

Finishing



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Pure Colour

Лист технической информации

## Для реставрации деревянных спортивных полов

### На непокрытую поверхность:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport ONE или Bona SuperSport HD  
Матирование/Промежуточная шлифовка
- 1-2x Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
- 1-2x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport HD

### На ранее лакированную поверхность:

- Очистка и матирование с Bona Diamond Abrasives
- 1-2x Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
- 1-2x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport HD

## Для реставрации эластичных спортивных полов

### Резина, ПУ-пол, ПВХ

- Глубокая очистка и шлифовка
- 1-2x Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
- 1-2x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona **Pure** SuperSport HD

### Натуральный линолеум

- Глубокая очистка и шлифовка
- 1x Bona LinoPrime
- 1-2x Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
- 1-2x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona **Pure** SuperSport HD

## Применение

1. Проверьте код цвета и номер партии на каждой упаковке краски и убедитесь, что они совпадают. Используйте на полу краску только с одинаковым номером партии. Если номера партий разные, то необходимо смешать весь материал в отдельной емкости, чтобы обеспечить однородность цвета.
2. Налейте краску Bona Pure Colour в ведро для смешивания. При этом используйте прилагаемый фильтр, чтобы предотвратить попадания в материал подсохших частиц краски.
3. Затем медленно добавьте в ведро одну банку отвердителя, одновременно перемешивая смесь с помощью механической мешалки. Перемешивайте в течение 1 минуты. После замешивания дайте компонентам вступить в реакцию в течение 5 минут, а затем используйте материал в течение 2 часов.
4. Наносите материал с помощью валика Bona Polyester Roller (ворс 11 мм) плавными движениями крест-накрест с расчетом 100 г/м<sup>2</sup>, при этом избегайте скопления материала. Обратите внимание, что укрывистость материала зависит от толщины его слоя. При необходимости, нанесите второй слой.

Finishing



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Pure Colour

## Лист технической информации

Последующее нанесение защитного слоя лака Bona Pure допустимо в течение 1–12 часов. По прошествии 12 часов необходимо произвести матирование поверхности пола с абразивным падом Bona Scrad Pad. После этого необходимо пропылесосить поверхность, сделать влажную уборку, а затем нанести слой лака.

### Уход

Bona Pure Colour не рекомендуется использовать в качестве конечной обработки поверхности пола. Для полноценной защиты, нанесите один слой лака Bona Pure или Bona SuperSport Pure HD.

### Важно

#### Взаимодействие:

- Материалы, содержащие размягчители, например, подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т. п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.
- Bona Pure имеет отличную химическую устойчивость к большинству чистящим и дезинфицирующим средствам. Поливы вина, кофе, чая и подобных напитков, оставшиеся долгое время на поверхности пола, могут вызвать проявление пятен. Там, где присутствует повышенный риск такого рода проливов, рекомендуется комбинировать лак Bona Pure с краской Bona Pure Colour из более темного цветового спектра и полностью избегать светлых тонов. А также рекомендуется принять меры по своевременному удалению проливов.

#### Уведомление по применению:

Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нашими нынешними знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием пользователь должен убедиться, что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного покрытия и условиям работы. Компания Bona гарантирует только качество самого продукта. Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании. В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу технической поддержки компании Bona за консультацией. Перед использованием продукта необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической информации и в паспорте безопасности.

Finishing



**Bona**<sup>®</sup>