



Polutec Aqua PUR Sport Line

Техническое описание

Специальная, 2-х компонентная полиуретановая краска на водной основе предназначена для нанесения линий разметки спортивных площадок. Совместима со всей линейкой продукции Polutec Aqua PUR Sport для деревянных и эластичных полов. Краска доступна в 10 основных цветах, рекомендованных для спортивных сооружений.

- Хорошая укрывистость
- Износостойкая
- Прекрасная адгезия

Тех. данные

Тип:	2-компонентная полиуретановая дисперсия
Цвета:	Белый, чёрный, тёмно-синий, светло-синий, тёмно-зелёный, светло-зелёный, красный, оранжевый, жёлтый, фиолетовый
Сухой остаток:	49-53 % в зависимости от цвета
Время высыхания:	- Готовность к перепокрытию: 12 часов* *при температуре 20°C и влажности 60%
Жизнеспособность:	Максимально 6 часов при температуре 20°C (при более высокой температуре сокращается)
Инструмент для нанесения:	Мягкой кистью или валиком с коротким ворсом.
Расход материала:	100 г/м ² на слой = 120 метров линий шириной 50 мм
Очистка рабочих инструментов:	Остатки материала вытираются ветошью, а затем промываются с минимальным количеством воды. Затвердевшие остатки можно удалить ацетоном.
Срок хранения:	1 год с даты производства (в закрытой заводской упаковке)
Хранение и транспортировка:	Хранить и транспортировать товар следует при температуре от 5 до 25°C.
Утилизация тары:	Отходы и пустые банки необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Фасовка:	5 кг (4,78 кг комп. А + 0,22 кг комп. В)

Подготовка

Убедитесь, что пол адаптирован к среде использования, профессионально отшлифован, сухой и не содержит пыли, масла, воска и других загрязнений. Затем профессионально подготовьте поверхность пола к нанесению разметочных линий согласно рекомендациям для деревянных или эластичных полов. Краску для разметки не наносят напрямую на шлифованную древесину, дабы избежать подтекания под малярную ленту и расползания границ по волокнам древесины. Краску необходимо наносить только на грунтовочный слой лака. При выполнении контурной разметки линий применяйте подходящую малярную ленту.





Polutec Aqua PUR Sport Line

Техническое описание

Уделите особое внимание тому, чтобы лента плотно прилегала к основанию, это предотвратит подтекание краски под ленту. Перед использованием дождитесь пока материал достигнет комнатной температуры. Оптимальные условия нанесения краски при температуре воздуха 18-25°C и относительной влажности 30-60%. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают его. Во время нанесения и высыхания материала, температура пола не должна быть ниже 15°C, а температура воздуха не ниже 18°C.

Подготовка лакированного спортивного пола

Краска Polutec Aqua PUR Sport Line может применяться на покрытых УФ-лаком заводских покрытиях, а также на лакированных вручную спортивных полах. Перед применением необходимо провести пробный выкрас, для подтверждения хорошей адгезии краски. Подробную информацию к реставрационному покрытию спортивных полов запрашивайте дополнительно.

Рекомендации

Для деревянного спортивного пола

На шлифованную поверхность паркета:

- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Wood
Матирование/Промежуточная шлифовка
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Paint (окраска зон, опционально)
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Line (нанесение разметки)
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Wood

На лакированную поверхность паркета:

- Очистка и матирование абразивом с зерном 150
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Paint (окраска зон, опционально)
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Line (нанесение разметки)
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Wood

Для эластичного спортивного пола

Резина, полиуретановый пол, ПВХ

- Глубокая очистка и по необходимости шлифовка(матирование)
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Paint или Polutec Aqua PUR Sport Elastic
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Line (нанесение разметки)
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Elastic

Натуральный линолеум

- Глубокая очистка и шлифовка
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Elastic
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Paint (окраска зон, опционально)
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Line (нанесение разметки)
- 1-2 слоя Polutec Aqua PUR Sport Elastic

	RAL 1021 ЖЁЛТЫЙ
	RAL 2004 ОРАНЖЕВЫЙ
	RAL 4008 ФИОЛЕТОВЫЙ
	RAL 3000 КРАСНЫЙ
	RAL 6029 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ
	RAL 6018 СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ
	RAL 5010 ТЁМНО-СИНИЙ
	RAL 5012 СВЕТЛО-СИНИЙ
	RAL 9005 ЧЁРНЫЙ
	RAL 9016 БЕЛЫЙ



Polutec Aqua PUR Sport Line

Техническое описание

Важные примечания:

- Если время высыхания Polutec Aqua PUR Sport Line превышает 24 часа, то перед нанесением последующего защитного слоя лака, необходимо произвести матирование (тонкую шлифовку) поверхности с помощью абразивного пада.
- Некоторые виды малярной ленты, для нанесения контурной разметки линий спортивного пола, могут содержать пластификаторы, которые способны размягчить и повредить полиуретановый лак. Используемая малярная лента должна иметь низкий уровень сцепления к основанию и не должна оставаться на поверхности долгое время.

Применение

1. Добавьте в краску отвердитель и сразу же перемешайте её до однородного состояния. Выработайте материал в течение 6 часов.
2. Наносите краску минимально тонким слоем с помощью мягкой кисти или валика с коротким ворсом. Избегайте скопления и нахлёстов материала, удаляя излишки отжатым валиком. Обратите внимание, что укрывистость материала зависит от количества слоев. При необходимости, нанесите второй слой через 12 часов.
3. Удалите малярную ленту сразу же после нанесения краски или после того, как она полностью высохнет. Если краска начала подсыхать, то удалять ленту в этот момент не рекомендуется до тех пор, пока краска полностью не высохнет.
4. После того, как краска высохла, нанесите 1-2 защитных слоя лака Polutec Aqua PUR Sport Wood на спортивном паркете или Polutec Aqua PUR Sport Elastic на спортивном эластичном покрытии. Если время высыхания краски Polutec Aqua PUR Sport Line превышает 24 часа, то перед нанесением защитного слоя лака необходимо произвести матирование поверхности с помощью абразивного пада.

Уход

Краска Polutec Aqua PUR Sport Line обладает отличными адгезионными свойствами, поэтому может использоваться с материалами других производителей, что позволяет наносить ее непосредственно на предварительно лакированные поверхности после их тщательной подготовки. Обратите внимание, что не защищенная слоем лака разметка изнашивается быстрее и может быть повреждена при агрессивной очистке. В этом случае компания не несет никаких гарантий на адгезию и износоустойчивость.

Уведомление по применению:

Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нынешними знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием необходимо убедиться, что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного покрытия и условиям работы. Компания гарантирует только качество самого продукта. Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические нормы, и что исполнение работ будет производиться профессионалом, и в соответствии с правилами. Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании. В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу технической поддержки за консультацией. Перед использованием продукта необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической информации и в паспорте безопасности.

	RAL 1021 ЖЁЛТЫЙ
	RAL 2004 ОРАНЖЕВЫЙ
	RAL 4008 ФИОЛЕТОВЫЙ
	RAL 3000 КРАСНЫЙ
	RAL 6029 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ
	RAL 6018 СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ
	RAL 5010 ТЁМНО-СИНИЙ
	RAL 5012 СВЕТЛО-СИНИЙ
	RAL 9005 ЧЁРНЫЙ
	RAL 9016 БЕЛЫЙ