



Три базовых цвета

Возможна доколеровка

Полуглянцевое

## Расход

0,125 л на 1,8 м<sup>2</sup> в один слой;

0,125 л на 1,3 м<sup>2</sup> в два слоя;

1 л на 14-16 м<sup>2</sup> в один слой;

1 л на 10-12 м<sup>2</sup> в два слоя;

2,5 л на 35-40 м<sup>2</sup> в один слой;

2,5 л на 25-30 м<sup>2</sup> в два слоя;

10 л на 140-160 м<sup>2</sup> в один слой;

10 л на 100-120 м<sup>2</sup> в два слоя.

## Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

## Масло для ограждений арт. 254

Паропроницаемое цветное масло с воском для защиты дерева от атмосферного воздействия, выгорания, поражения грибком, синевого и плесенью. Для окраски и защиты деревянных заборов, фасадов, беседок, навесов и других вертикальных конструкций на улице.

Не подходит для окраски горизонтальных поверхностей, полов и террас.

Предназначено для шлифованной, строганой или необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины.

Не требует предварительного грунтования или специальной подготовки поверхности.

## Свойства

- Защита от УФ-излучения
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синева, плесени и грибка
- Предотвращает пересыхание и старение древесины
- Стойкое к перепадам температуры и влажности

## Полный состав

Связующее из тунгового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, льняное масло, сложный эфир натуральной смолы, каолин, оксид цинка, минеральные пигменты, микровоск, алифатические углеводороды, фунгицид IPBC, сиккатив без свинца.

## Время высыхания

24 часа для каждого слоя при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена, повышенный расход. Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

## Подготовка поверхности

### **А. Впитывающая, чистая поверхность.**

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

### **Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной натуральным маслом LUNA.**

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для ограждений арт. 254.

### **В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.**

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

### **Метод нанесения**

Тщательно перемешайте перед использованием. Цвет масла из разных партий может отличаться, перемешайте составы из разных упаковок между собой, чтобы получить однородный оттенок. Масло готово к применению.

Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Наносите масло тонкими, равномерными слоями, избегая разводов и подтеков. Всегда делайте пробную окраску. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Рекомендуется нанесение масла в два слоя с полным промежуточным высыханием.

Для сильно впитывающей древесины может потребоваться нанесение третьего слоя. Для обновления достаточно нанесения одного тонкого слоя масла.

## Схемы нанесения:

### **Стандартная схема нанесения для ограждений с полупрозрачным эффектом**

- 1 слой: Масло для ограждений арт. 254
- 2 слой: Масло для ограждений арт. 254

### **Схема нанесения для ограждений из сильновпитывающей или очень сухой древесины с полупрозрачным эффектом**

- 1 слой: Грунт для дерева арт. 212
- 2 слой: Масло для ограждений арт. 254
- 3 слой: Масло для ограждений арт. 254

### **Схема нанесения для ограждений из сильновпитывающей или очень сухой древесины с насыщенным эффектом**

- 1 слой: Масло для ограждений арт. 254
- 2 слой: Масло для ограждений арт. 254
- 3 слой: Масло для ограждений арт. 254

Расход может быть меньше или больше в зависимости от впитывающей способности поверхности, ее подготовки и наличия грунтовочного слоя. Определите точный расход на вашей древесине, выполнив пробную окраску.

### **Очистка инструмента**

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

### **Важно.**

Масло для ограждений LUNA арт. 254 предназначено только для покрытия на улице. Однако, если процесс окраски или сушки древесины организован в помещении, то на протяжении всего времени высыхания необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха (вентилятор или открытое окно).

### **Меры предосторожности**

Использованная ветошь способна самовоспламеняться. Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и деревянные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Сам продукт не является самовозгораемым.

### **Утилизация**

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

### **Хранение**

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость.

### **Сертификация**

Произведено по ТУ  
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия  
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести  
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

408 Grafit

307 Wenge

204 Creme

Масло для ограждений арт. 254 производится в трех базовых цветах. Возможна доколеровка в близкие цвета.

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.