

Bona SuperSport ONE

Лист технической информации

Однокомпонентный, водно-дисперсионный, износостойкий лак на основе полиуретана для финишного покрытия деревянных спортивных полов. Соответствует требованиям европейского стандарта для спортивных поверхностей в закрытых спортзалах. Обеспечивает безопасную поверхность для оптимальной спортивной деятельности.

- Высокая устойчивость к износу и потёртостям
- Классифицирован EMICODE EC1 как лак с низким уровнем испарения вредных веществ
- Одобрен ассоциацией FIBA для соревнований высокого уровня

Тех. данные

Тип:	1-компонентная полиуретановая дисперсия
Сухой остаток:	Около 32%
Содержание ЛОС:	макс. 60 г/л
Степень блеска (при 60°):	Матовый ~20% / Глянцевый ~90%
Разбавление:	При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Время высыхания:	- Готовность к перепокрытию: 2,5-3 часа* - Матирование/Промежуточная шлифовка: 12 часов* - Полная полимеризация: через 5 дней* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%
Инструмент для нанесения:	Валик Bona или аппликатор T-bar
Расход материала:	8-10 м ² /л (120-100 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Остатки материала вытираются ветошью, а затем промываются с минимальным количеством воды. Затвердевшие остатки можно удалить ацетоном.
Срок хранения:	1 год с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить и транспортировать товар следует при температуре от 5 до 25°C.
Утилизация тары:	Отходы и пустые банки необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Поставка расфасовок:	2 x 10 литров (24 коробки на паллете)
Сертификаты:	Соответствует европейскому стандарту EN 14904:2006 Одобрен FIBA EMICODE EC1

Finishing



Bona®

Bona SuperSport ONE

Лист технической информации

Подготовка

Убедитесь, что пол адаптирован к среде конечного использования, хорошо отшлифован, сухой и не содержит пыли, масла, воска и других загрязнений. Перед использованием дождитесь пока лак достигнет комнатной температуры.

Оптимальные условия нанесения материала 18-25°C и относительной влажности воздуха 30-60%. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают его. Во время нанесения и высыхания материала, температура пола не должна быть ниже 15°C, а температура воздуха не ниже 18°C.

Рекомендации

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport ONE
 - Матировка/Промежуточная шлифовка
- 1-2x Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
- 1-2x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport ONE

Важные примечания:

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

Некоторые виды малярной ленты, для нанесения контурной разметки линий спортивного пола, могут содержать пластификаторы, которые способны размягчить и повредить полиуретановый лак. Используемая малярная лента должна иметь низкий уровень сцепления к полу и не должна оставаться на поверхности пола долгое время.

Применение

1. Встряхните банку с материалом, а затем вставьте в горлышко прилагаемый фильтр. Равномерно нанесите материал при помощи валика Bona для водных лаков или аппликатора T-bar. Наносите плавными движениями и избегайте скопления лака. Следите за тем, чтобы граница лака всегда была влажной, это поможет избежать наклёстов.
2. Дайте поверхности хорошо высохнуть, прежде чем нанести последующий слой лака или краски. Учитывайте больше времени высыхания для каждого нанесенного слоя. Позаботьтесь о хорошей вентиляции воздуха в помещении при высыхании. Если необходимо, произведите матирование/промежуточную шлифовку поверхности и удалите пыль, прежде чем нанести финишный слой. **Обратите внимание:** если время высыхания лака Bona SuperSport ONE превышает 24 часа, то перед нанесением последующих слоёв лака всегда требуется промежуточная шлифовка.

Процесс полной полимеризации лака Bona SuperSport ONE занимает примерно 5 дней (высыхает на 70% за 24 часа, на 90% за 3 дня). В течение первой недели, пол не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными покрытиями.

Finishing



Bona®

Bona SuperSport ONE

Лист технической информации

Уход

Для регулярной очистки деревянного спортивного пола используйте Bona SuperSport Cleaner, а для периодической, интенсивной очистки Bona SuperSport Deep Clean. Внешний вид и состояние пола следует регулярно контролировать в рамках текущего плана по уходу. Пол рекомендуется периодически перепокрывать дополнительными слоями лака Bona SuperSport ONE для поддержания безопасной, устойчивой к скольжению, высококачественной поверхности, а также для предотвращения необходимости полноценного перешлифования пола.

Подробные инструкции по уходу вы можете найти на сайте www.bona.com

Уведомление по применению:

Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нашими нынешними знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием пользователь должен убедиться, что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного покрытия и условиям работы. Компания Bona гарантирует только качество самого продукта. Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании. В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу технической поддержки компании Bona за консультацией. Перед использованием продукта необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической информации и в паспорте безопасности.

Finishing



Bona[®]