

Bona Craft Oil 2K

Лист технической информации

Bona Craft Oil 2K – уникальное соединение различных растительных масел, модифицированных для долговременной пропитки и защиты деревянных напольных покрытий. Исключительная смесь легко наносится, почти не имеет запаха и может использоваться как самостоятельное пропитывающее масло, а также как грунтовочный слой под лаки Bona Traffic HD, Traffic или Traffic Natural. Масло Bona Craft Oil 2K доступно в 9 цветах и подходит для деревянных полов как в жилых, так и коммерческих помещениях.

- Уникально длинное открытое и рабочее время материала
- Функционально для многих видов экзотических пород древесины
- Быстро высыхает, легко наносится и не имеет неприятного запаха
- Может покрываться лаками Bona Traffic HD, Traffic и Traffic Natural
- Безопасно для применения на детских игрушках и столешницах, соответствует EN 71-3

Тех. данные

Тип:	2-компонентная смесь на основе модифицированных натуральных масел
Цвета:	Neutral, Umbra, Frost, Ash, Clay, Graphite, Light Grey, Sand, Invisible
Сухой остаток:	96-98%
Разбавление:	9 частей ком. А (масла) к 1 части ком. Б (отвердителя)
Время высыхания:	- Между нанесениями: 15-30 минут* - Лёгкая эксплуатация: 8-12 часов* - Накрывать коврами, чистка и уход: 7 дней* <i>*При хорошей вентиляции воздуха и нормальных климатических условиях 23°C / 50% относительной влажности</i>
Инструмент для нанесения:	Плоским нержавеющим шпателем, мохеровым валиком, однодисковой машиной с красным падом
Расход материала:	Около 30 м ² /л (ок. 40 г/м ²)
Маркировка:	Ком. А не классифицирован Ком. Б классифицирован (см. паспорт безопасности)
Риск возгорания:	Содержит сухие масла. Риск самовозгорания! Использованные ветоши, пады и т.д. должны храниться в плотно закрытом металлическом контейнере или в ведре с водой. Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности.
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются уайт-спиритом, затвердевшие остатки материала удаляются также уайт-спиритом
Срок хранения:	Не менее 2 лет с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	6 x 1,25 литров (1125 мл масла + 125 мл отвердитель)

Finishing



Bona[®]

Bona Craft Oil 2K

Лист технической информации

Finishing



Подготовка

Паркетный пол должен пройти акклиматизацию к условиям в помещении. Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand и Bona Quattro или Multi Disc с абразивами зернистостью 120.

После окончательной шлифовки, для более интенсивной и однородной окраски древесины, рекомендуется, равномерно нанести на поверхность тонкий слой чистой воды с помощью валика, губки или швабры. После выполненной работы оставьте поверхность высохнуть на ночь, а затем нанесите масло.

Собственный цвет древесины, её структура и пористость, а также качество обработки оказывают большое влияние на окончательный результат окраски поверхности. Поэтому рекомендуется сделать небольшой образец на объекте и согласовать его с заказчиком.

Обратите внимание, что перед применением, масло должно иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +20 до +25°C и от 30 до 50% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении, так же как и температура материала не должна быть ниже +16 °C.

Рекомендация

Способ 1:

1-2 x Bona Craft Oil 2K

Способ 2:

1-2 x Bona Craft Oil 2K

2 x Bona Traffic HD / Traffic / Traffic Natural

Способ 3:

1 x Bona Rich Tone или Nordic Tone

1-2 x Bona Craft Oil 2K

2 x Bona Hard Wax Oil

Применение

1. С помощью молотка и отвёртки пробейте отверстие в верхней и нижней части крышки и дайте сбежать содержимому в основную часть банки. После этого удалите крышку и тщательно перемешайте содержимое.
2. Нанесите замешанное масло на поверхность деревянного пола с помощью плоского нержавеющей шпателя, валика или красного пада. Следите за тем, чтобы граница нанесённого материала всегда была влажной, что позволит избежать нахлёстов покрытия.

Примечание: На деревянных покрытиях с незаполненными щелями или доске с фаской, рекомендуется наносить масло из ведра с валиком или втирать его с помощью однодисковой машины с красным падом.

Bona®



3. Позвольте древесине впитать нанесённое масло в течении последующих 10-15 мин., а затем, для лучшего впитывания, вотрите материал однодисковой машиной с красным падом.
4. Если необходимо, нанесите второй слой масла аналогичным способом для полной пропитки поверхности древесины.
5. Дайте маслу впитаться в течении последующих 15-30 минут, а потом равномерно удалите с поверхности все излишки масла однодисковой машиной и ветошью из хлопчатобумажной ткани («вафельными» полотенцами).

Примечание: Не оставляйте на поверхности излишки материала – полируйте поверхность насухо! В противном случае, время полного высыхания масла увеличится в несколько раз, а на поверхности останется липкий неравномерный слой.

6. Дайте поверхности высохнуть не менее 8 часов (цветное масло мин. 12 часов*). Обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха во время работы и высыхания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: VONA CRAFT OIL 2K СОДЕРЖИТ СУХИЕ МАСЛА. РИСК САМОВОЗГОРАНИЯ! ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОМАСЛЕННЫЕ ВЕТОШИ, ПАДЫ И Т.Д. ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ ИЛИ В ВЕДРЕ С ВОДОЙ.

**При нормальных климатических условиях 23°C и 50% относительной влажности. Экзотические породы древесины и/или неблагоприятные климатические условия требуют более длительного времени высыхания. Помещение обычно может быть меблировано через 12-24 часа, но поверхность не должна накрываться коврами или другими напольными покрытиями, а также подлежать влажной уборке в течении последующих 7 дней.*

Уход

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью Bona Soap и Bona Care Oil, значительно увеличит срок службы масляного покрытия и улучшит его внешний вид.

Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте: <https://www.bona.com/floorcare/>

Допол. покрытие

Инструкция дополнительного покрытия с Bona Traffic HD, Traffic, Traffic Natural:

Для повышения износостойкости и снижения уровня ухода, особенно в помещениях с высокой нагрузкой, рекомендуется нанести на поверхность покрытой Bona Craft Oil 2K два слоя лака Bona Traffic HD, Bona Traffic или Bona Traffic Natural. Эта рекомендация также относится к окрашенным поверхностям, где дополнительная защита лаком поможет сохранить первоначальный цвет. **Примечание:** Bona Craft Oil 2K можно комбинировать с лаком только в том случае, если масло не используется в сочетании с дополнительными продуктами, такими как Bona MixColour или Bona Tones.



1. Нанесите Bona Craft Oil 2K на обрабатываемую поверхность в соответствии с выше указанным применением. При необходимости, нанесите второй слой, а затем удалите весь излишний материал однодисковой машиной и ветошью из хлопчатобумажной ткани («вафельными» полотенцами).
2. Дайте поверхности высохнуть не менее 8 часов (цветное масло мин. 12 часов*), при этом обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха во время работы и высыхания. Экзотические породы древесины и/или неблагоприятные климатические условия требуют более длительного времени высыхания. Чтобы убедиться в том, что поверхность сухая, протрите поверхность чистой хлопчатобумажной тканью. Если на ткани осталось много пигментов, то поверхность ещё не высохла. Лак следует наносить только тогда, когда поверхность полностью высохнет.
3. Перед нанесением лака, обработайте поверхность ещё раз однодисковой машиной с красным полировочным падом и удалите пыль с поверхности.
4. Замесите и нанесите лак Bona Traffic HD, Traffic или Traffic Natural на чистую поверхность в два слоя в соответствии с указаниями листа технической информации к данному продукту. После высыхания первого слоя лака, рекомендуется, произвести промежуточную шлифовку однодисковой машиной с Bona SandScrad Pad, удалить пыль и нанести финишный слой.

Паркетный пол готов к лёгкой эксплуатации (хождению) через 8-12 часов после нанесения финишного слоя лака. К привычной эксплуатации, поверхность должна сохнуть не менее 1 недели. В течении этого времени, пол не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными покрытиями.

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью Bona Cleaner и Bona Polish / Bona Freshen Up, значительно увеличит срок службы лакового покрытия и улучшит его внешний вид.

Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте: <https://www.bona.com/floorcare/>

Допол. покрытие

Инструкция дополнительного покрытия с Bona Hard Wax Oil:

1. Нанесите Bona Craft Oil 2K на обрабатываемую поверхность в соответствии с выше указанным применением. При необходимости, нанесите второй слой, а затем удалите весь излишний материал однодисковой машиной и ветошью из хлопчатобумажной ткани («вафельными» полотенцами).
2. Дайте поверхности высохнуть не менее 8 часов (цветное масло мин. 12 часов*), при этом обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха во время работы и высыхания. Экзотические породы древесины и/или неблагоприятные климатические условия требуют более длительного времени высыхания. Чтобы убедиться в том, что поверхность сухая, протрите поверхность чистой хлопчатобумажной тканью. Если на ткани осталось много пигментов, то поверхность ещё не высохла. Bona Hard Wax Oil следует наносить только тогда, когда поверхность полностью высохнет.

Bona Craft Oil 2K

Лист технической информации

Finishing



3. Перед нанесением Bona Hard Wax Oil, обработайте поверхность ещё раз однодисковой машиной с красным падом, а затем тщательно удалите пыль с поверхности.
4. Нанесите Bona Hard Wax Oil на чистую поверхность в два слоя в соответствии с указаниями листа технической информации к данному продукту. После высыхания первого слоя лака, рекомендуется произвести промежуточную шлифовку однодисковой машиной с Bona SandScrad Pad, удалить пыль и нанести финишный слой.

Паркетный пол готов к лёгкой эксплуатации (хождению) через 24 часа после нанесения финишного слоя. К привычной эксплуатации, поверхность должна сохнуть не менее 1 недели. В течении этого времени, пол не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными покрытиями.

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью Bona Soap и Bona Wax Oil Refresher, значительно увеличит срок службы масляного покрытия и улучшит его внешний вид.

Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте: <https://www.bona.com/floorcare/>

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.