

STAUF

seit 1828



STAUF ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДКЛАДКА

Пробка-резино-полиуретановое подкладочное полотно толщиной 2 мм



Технический паспорт


Номер продукта	✓ 110290
Особые возможности	✓ Изувеличивает связующую прочность ✓ улучшает звукоизоляцию при ходьбеоляция от ударного шума, механическое отделение ✓ одобрение CE: ETA-23/0077
Область применения	✓ для изоляции от ударного шума и в качестве разъединительной подкладки
Соответствующие основания	✓ Литой асфальт, присыпка песком ✓ Сульфат-кальциевые (текущие) стяжки ✓ Деревянные основания (паркет, доски) ✓ Шпаклевки STAUF ✓ Древесно-стружечные плиты (P4 к P7), плиты OSB (OSB/2 к OSB/4) ✓ Камень, керамика, терраццо, плитки ✓ Гипсо-волокнистые плиты без покрытия ✓ Цементные стяжки
Полиэфирное нетканое полотно STAUF	✓ дышащий» материал ✓ эластичный ✓ подходит для полов с подогревом ✓ пробка-резиновый гранулят с полиуретановыми связующими ✓ теплоизоляционный ✓ Повышает комфорт в жилом помещении и при ходьбе
Цвет	✓ черно-коричнево-серо-бежевый с крапинами
Дополнительные указания 1	✓ Выбор клея: произвести подготовку основания, грунтовку и шпаклевку аналогично соответствующему паркетному клею. При использовании других клеев спросить STAUF технический отдел. Для склеивания необходимо применять полиуретановые паркетные клеи STAUF альтернативные типы STAUF SMP, SPU. Для склеивания паркета предпочтительно применять те же клеи, что и для склеивания основания паркета.

Условия хранения	✓ в сухом месте
Доступные единицы измерения	✓ 30 m ² Рулон
Сопротивление пропусканию тепла	✓ R = 0.017 м KB
Улучшает звукоизоляцию при ходьбе	✓ в зависимости от высоты конструкции 16-25 дБ (согласно ISO 140-8)
Emicode	✓ EC1 plus




ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ

Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18356 или DIN 18365. Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF. Ровности, абсорбционной способности и шероховатости основания добиваются, при необходимости, посредством нанесения соответствующей шпаклевки STAUF.



ПРИМЕНЕНИЕ

Проводить подготовку основания, грунтовку и возможную шпаклевку аналогично соответствующему прямому склеиванию. Полиэфирный нетканый материал разложить на всей площади помещения, не закрепляя, и произвести черновой раскрой. Выровняйте полосы параллельно полосам напольного покрытия, но стыки должны быть четко смещены. В зависимости от клея или климатических условий на месте, в фазе отверждения клея могут произойти незначительные изменения размеров изоляционной подложки. 3 mm.



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышеуказанные сведения соответствуют текущему состоянию развития и практическому опыту. Однако они должны служить лишь в качестве помощи при выборе наших продуктов и в любом случае не являются обязательными, поскольку мы не имеем влияния на укладку, а условия укладки различаются в зависимости от места. Поэтому предъявление претензий на основании этой информации исключается. То же самое относится и к бесплатным и необязательным коммерческим и техническим консультационным услугам. Обращаем внимание на то, что заказчик и исполнители должны самостоятельно убедиться в пригодности продукта для предполагаемого использования путем проведения достаточных собственных испытаний. С появлением этих указаний вся предыдущая техническая информация (паспорта, рекомендации по укладке и другие указания, предназначенные для аналогичных целей) теряет свою силу.

