

# Bona SuperSport Pure HD

## Лист технической информации

Жестко-эластичный, износостойкий лак на полиуретановой основе для реставрации эластичных спортивных полов. Служит в качестве долговременной защиты поверхности пола, восстанавливает безупречный внешний вид и безопасное сопротивление скольжению, а также упрощает процесс повседневной уборки и ухода. Благодаря формуле на водной основе не изменяет цвет обрабатываемой поверхности и не желтеет.

- Прочная полиуретановая защита для эластичных спортивных полов
- Быстро высыхает
- Оптимально наносится и растекается
- Соответствует требованиям европейского стандарта EN 14904:2006 для спортивных поверхностей в закрытых спортзалах.
- Одобрен ассоциацией FIBA для соревнований высокого уровня

### Тех. данные

Тип:	2-компонентная полиуретановая дисперсия
Сухой остаток:	Около 45% (с отвердителем)
Содержание ЛОС:	<1%
Степень блеска (при 60°):	Матовый ~18%
Пропорции компонентов:	1 часть отвердителя на 1 литр SuperSport Pure HD или 0,45 л. отвердителя на 4,55 л. лака SuperSport Pure HD (≈9% об.)
Жизнеспособность:	2 часа при температуре 20°C (при более высокой температура сокращается)
Время высыхания:	- Готовность к перепокротию: 2-4 часа* - Матирование/Промежуточная шлифовка: 12 часов* - Полная полимеризация: через 3 дня* <b>*при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%</b>
Инструмент для нанесения:	Валик Bona Polyester Roller
Расход материала:	8-10 м <sup>2</sup> /л (120-100 г/м <sup>2</sup> ) в один слой
Маркировка:	Не подлежит / Отвердитель (См. паспорт безопасности)
Очистка рабочих инструментов:	Остатки материала вытираются ветошью, а затем промываются с минимальным количеством воды. Затвердевшие остатки можно удалить ацетоном.
Срок хранения:	1 год с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить и транспортировать товар следует при температуре от 5 до 25°C.
Утилизация тары:	Отходы и пустые банки необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Поставка расфасовок:	3 x 5 литра

Finishing



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona SuperSport Pure HD

## Лист технической информации

**Сертификаты:** Соответствует требованиям европейского стандарта EN 14904:2006 и DIN 18032:2 для спортивных поверхностей в закрытых спортзалах. Классифицирован EMI CODE EC1 Plus и GreenGuard, как лак с очень низким уровнем испарения вредных веществ. Одобрен ассоциацией FIBA для соревнований высокого уровня. Классифицирован реакции на огонь в соответствии с требованиями EN 13501-1

### Подготовка

Очистите поверхность пола в зависимости от степени ее загрязнения. При необходимости произведите глубокую очистку пола с помощью очистителя Bona PowerRemove R, не оставляя старых средств по уходу. Кроме того, пол должен быть хорошо отшлифованным, сухим и чистым от пыли, масла, воска и других загрязнений.

Оптимальные условия работы с материалом в помещении 15 - 20°C и 30 - 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала.

### Рекомендации

#### **Основная реставрация:**

1-2x Bona Pure Colour для зон (опционально)  
1-2x Bona SuperSport Line Paint  
1-2x Bona SuperSport Pure HD

#### **Реставрация полов из натурального линолеума:**

1x Bona LinoPrime  
1-2x Bona Pure Colour для зон (опционально)  
1-2x Bona SuperSport Line Paint  
1-2x Bona SuperSport Pure HD

#### **Реставрация полов из каучука (резины):**

1-2x Bona Pure Colour для зон (опционально)  
1-2x Bona SuperSport Line Paint  
2x Bona SuperSport Pure HD

#### **Реставрационное перепокрытие:**

1x Bona SuperSport Pure HD

### Применение

1. Встряхните банку с лаком Bona SuperSport Pure HD и налейте материал в ведро для смешивания.
2. Затем медленно добавьте в ведро одну банку отвердителя Bona R, одновременно перемешивая смесь с помощью механической мешалки. Перемешивайте в течение 1 минуты. **Примечание:** Не добавляйте

Finishing



# Bona SuperSport Pure HD

## Лист технической информации

отвердитель непосредственно в банку с лаком. Материал необходимо замешивать только в отдельном ведре. При смешивании меньшего количества лака соблюдайте правильные пропорции с отвердителем. После замешивания дайте компонентам вступить в реакцию в течение 5 минут, а затем используйте материал в течение 2 часов.

3. Наносите материал с помощью валика Bona Polyester Roller (ворс 11 мм) плавными движениями крест-накрест с расчетом 100–120 г/м<sup>2</sup>, при этом избегайте скопления материала.

Повторное нанесение лака Bona SuperSport Pure HD допустимо в течение 2–12 часов. По прошествии 12 часов необходимо произвести матирование поверхности пола с абразивным падом Bona Scrad Pad. После этого необходимо пропылесосить, сделать влажную уборку и нанести еще один слой.

Процесс полной полимеризации лака Bona SuperSport Pure HD занимает примерно 3 дня (высыхает на 90% за 24 часа). В течение первой недели, пол не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными покрытиями.

### Уход

Для регулярной очистки деревянного спортивного пола используйте Bona SuperSport Cleaner, а для периодической, интенсивной очистки Bona SuperSport Deep Clean. Внешний вид и состояние пола следует регулярно контролировать в рамках текущего плана по уходу. Пол рекомендуется периодически перепокрывать дополнительными слоями лака Bona SuperSport Pure HD для поддержания безопасной, устойчивой к скольжению, высококачественной поверхности, а также для предотвращения необходимости полноценного перешлифования пола.

Подробные инструкции по уходу вы можете найти на сайте [www.bona.com](http://www.bona.com)

### Уведомление по применению:

Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нашими нынешними знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием пользователь должен убедиться, что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного покрытия и условиям работы. Компания Bona гарантирует только качество самого продукта. Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании. В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу технической поддержки компании Bona за консультацией. Перед использованием продукта необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической информации и в паспорте безопасности.

Finishing



**Bona**<sup>®</sup>